

**TABELLA RIASSUNTIVA ACCIAI SPECIALI**

DIN	Wst.	UNI	AISI	AFNOR
X38CrMoV51	1.2343	X37CrMoV51KU	H11	Z38CDV5
X40CrMoV51	1.2344	X40CrMoV511KU	H13	Z40CDV5
X32CrMoC33	1.2365	30CrMoV12227KU	H10	32DCV28
Z32CrMoCoV333	1.2885	30CrMoCoV123012KU	H10A	(32DCKV28)
X20CoCrWMo109	1.2888	/	/	/

**COMPOSIZIONE CHIMICA**

Wst.	C	Si	Mn	Cr	Mo	V	W	Co
1.2343	0.36	1.10	0.40	5.00	1.30	0.40	/	/
1.2344	0.39	1.00	0.40	5.10	1.30	1.00	/	/
1.2365	0.31	0.30	0.35	2.90	2.80	0.50	/	/
1.2885	0.39	0.30	0.35	2.90	2.80	0.50	/	2.90
1.2888	0.20	/	/	9.50	2.00	0.25	5.00	10.00

I dati tecnici, tabelle, disegni e riferimenti normativi sono stati approvati dall'ente tecnico V.B. Meccanica, che è responsabile del loro aggiornamento (Rev.0 Giugno 2005 )